

Osvědčení č.: 6 0415



strana: 1
stran: 2

Zkušební protokol

číslo : 6 0415 1

Výrobek : Dřevěné brikety

Adresa výrobce : JIHOBRIK v.o.s., Holašovice 38,
373 83 Čakov

Adresa dodavatele : JIHOBRIK v.o.s., Holašovice 38,
373 83 Čakov

Závěr : U zkoušených vzorků kvalitativní znaky
vyhovují daným limitním hodnotám
DIN 51 731 a ÖNORM M 7135.



Podpis :

Ing. Libor Doležal
ředitel SZÚLP

Datum : 1996-10-18

Poučení: Osvědčení může být reprodukováno pouze vcelku.

Osvědčení č.: 6 0415



strana: 2
stran: 2

Výrobek : Dřevěné brikety
Zkoušeno podle : DIN 51731, ÖNORM M 7135

Výsledek: Stanovení	vz. původní	vz. bezvodý	hořlavina	předpis	
				DIN	ÖNORM
voda %	1,15	-	-	max.12	max.12
popel %	0,81	0,82	-	max.1,5	max.0,5
hořlavina %	98,04	99,18	100	-	-
výhřevnost MJ/kg	18,91	19,16	19,32	17,5-19,5	min.16
spalné teplo MJ/kg	20,26	20,50	20,67	-	-
vodík %	6,07	6,14	6,19	-	-
uhlík %	50,48	51,07	51,49	-	-
dusík %	0,10	0,10	0,10	max.0,3	max.0,3
kyslík %	41,39	41,87	42,22	-	-
síra organická %	0,01	0,01	0,01	-	-
síra veškerá %	0,01	0,01	-	max.0,08	max.0,04
hustota kg/dm ³	1,262	-	-	1,0-1,4	min.0,9
As mg/kg	-	pod 0,24	-	0,8	-
Cd mg/kg	-	0,076	-	0,5	-
Cr mg/kg	-	5,94	-	8,0	-
Cu mg/kg	-	4,99	-	5,0	-
Pb mg/kg	-	1,19	-	10,0	-
Zn mg/kg	-	28,10	-	100,0	-
Hg mg/kg	-	0,0495	-	0,05	-
Cl %	-	0,0144	-	0,03	-

Výsledky zkoušek jsou platné při zachování materiálových a technologických podmínek výroby tak, jak byly použity při výrobě vzorků a odzkoušeny zkušebnou.

Vypracoval : A.Klúčová
Odpovědný pracovník: A.Klúčová

Poučení: Osvědčení může být reprodukováno pouze vcelku.